



Peinture laque alkyde thixotrope satinée



DEFINITION

Peinture laque alkyde thixotrope satinée pour l'intérieur et l'extérieur

DESTINATION

- Travaux soignés (finition A)

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur / Extérieur.
- Protection des supports bois en intérieur et extérieur.
- Protection des supports métalliques en intérieur.

SPECIFICITES

- Protection et décoration haut de gamme des supports bois et métal intérieurs.
- Très beau rendu uniforme.
- Opacité et garnissant élevés.
- Thixotrope.
- Très bon enrobage des arêtes.

POINTS FORTS

- Application facile.
- Finition de haute qualité.
- Stabilité de l'aspect dans le temps.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Satiné.
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	20 (± 5) % à 60° sous 30 jours
Extrait sec en volume (en blanc) :	64 (± 2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	80 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,44 (± 0.05) g/cm ³
Point éclair :	Compris entre 21° et 55°C.
Rendement moyen :	14 à 16 m ² /L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50 % d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 8 heures
Redoublable :	24 heures - Ponçage entre 2 couches : 24 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier REFLETS
Conditionnements :	1L - 3L - 15L

Oui à la peinture citoyenne



Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.
Avant toute mise en œuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Edition : Janvier 2012.



MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être réceptionnés et préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201 (DTU 59.1).

Systèmes d'application :

Sur bois neufs :

Brossage, ponçage, époussetage, dégraissage.

Dans le cadre de bois exsudants, des huiles anti-siccatives, et de panneaux à particules, imprimer à l'aide de SIGMACRYL PRIM.

Dans le cadre de bois exotiques, de bois de pays, imprimer à l'aide de CELTALIS FUTURA ou d'AMAROL PRIM dilué.

Appliquer 1 ou 2 couche(s) de CELTALIS FUTURA en finition.

Sur bois déjà peints :

Peintures en mauvais état : mise à nu du bois, brossage, ponçage, époussetage puis une couche d'AMAROL PRIM. Appliquer ensuite 1 ou 2 couche(s) de CELTALIS FUTURA en finition.

Peintures ou vernis dépolis en bon état : élimination des salissures, puis appliquer 1 ou 2 couche(s) d'AMAROL PRIM.

Appliquer ensuite 1 ou 2 couche(s) de CELTALIS FUTURA.

Sur métaux non ferreux, PVC :

Préparation selon la nature du support puis appliquer une couche de PRIMAIRE SPE. Appliquer ensuite 2 couches de CELTALIS FUTURA.

Sur métaux ferreux :

Préparation selon la nature du support puis appliquer une couche de PRIMAIRE FER. Appliquer ensuite 2 couches de CELTALIS FUTURA.

En extérieur, appliquer 1 couche supplémentaire de finition sur les surfaces inclinées à moins de 45° par rapport à l'horizontale.

Matériel d'application : Brosse, rouleau laqueur poils ras 4mm, rouleau microfibres 6 mm ou rouleau polyamide texturé 8 mm.

Pistolet : nous consulter.

Dilution : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel : White spirit.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie supérieure à 65%.

L'extension de l'application de CELTALIS FUTURA sur les menuiseries de type fenêtres en extérieur est possible lors de leurs mise en peinture en intérieur.

Nota : Après mélange, lors de la mise à la teinte, laisser impérativement reposer la peinture avant l'application jusqu'à la reprise totale de la consistance gel pour le confort et la qualité d'application.

Les qualités intrinsèques de CELTALIS FUTURA ne sont obtenues qu'après séchage à cœur du film de peinture.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 4a

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.

HYGIENE ET SECURITE

- INFLAMMABLE.
- Ne pas respirer les vapeurs : en cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site : www.quickfds.com.
- La fiche descriptive est également disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.

Oui à la peinture citoyenne