

Impression à base de résines alkydes et acryliques



DEFINITION

Impression à base de résines alkydes et acryliques.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Travaux neufs ou d'entretien.
- Murs et plafonds.

SPECIFICITES

- Très bonne opacité.
- Ecolabel Européen.
- Émissions dans l'air intérieur : A+

POINTS FORTS

- Respect de l'environnement, de la santé.
- Facile à appliquer.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat velouté semi-tendu.
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	12% sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	45 (±2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	59 (±2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,40 (±0.05) g/cm ³
Rendement moyen :	8 à 10 m ² /L Selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 6 heures
Recouvrable :	24 heures
Teintes :	Blanc, teintes pastel approchées du nuancier REFLETS.
Conditionnements :	3 L - 15 L

Oui à la peinture citoyenne



Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.

Avant toute mise en œuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Edition : Janvier 2012.

MISE EN ŒUVRE

Supports admissibles : Murs et plafonds : tous supports à l'exception des métaux et supports alcalins.

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et -2 (DTU 59.1).

Systèmes d'application : Murs et plafonds : imprimer les supports avec 1 couche de SIGMA+ PRIM et recouvrir par 2 couches SIGMA+ MAT ou SIGMA+ VELOURS.

Matériel d'application : Brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : Eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65%.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2 / 4a

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur : 

CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.