



Peinture en phase aqueuse d'aspect satiné velours



DEFINITION

Peinture à base d'une dispersion de résines synthétiques, d'aspect satiné velours.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Travaux neufs ou d'entretien.
- Pour la décoration des maçonneries intérieures des pièces sèches.
- Travaux courants (finition B).

SPECIFICITES

- Grain fin arrondi.
- Applicable sur toile de verre et toile à peindre.
- Pas de collant résiduel.
- Ecolabel Européen.
- Émissions dans l'air intérieur : A+.

POINTS FORTS

- Esthétique conforme aux tendances actuelles.
- Respectueux de l'environnement et de la santé.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Poché fin.
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	10 % sous 60°
Extrait sec en volume (en blanc) :	40 (±2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	54 (±2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,32 (±2)
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 2
Rendement moyen :	Supports lisses : 9 à 12 m ² /L - Toiles de verre et à peindre : 7 à 9 m ² /L.
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec : 1 heure
Redoublable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier REFLETS.
Conditionnements :	1 L - 3 L - 15 L

Oui à la peinture citoyenne



Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.
Avant toute mise en œuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Edition : Janvier 2012.



MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et -2 (DTU 59.1).

Systèmes d'application :

Supports neufs : imprimer les supports avec 1 couche de SIGMA+ PRIM et recouvrir de 2 couches de SIGMA+ VELOURS.

Anciennes peintures adhérentes : appliquer 2 couches de SIGMA+ VELOURS.

Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Température d'application et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7a2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 2 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur : 

CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site www.sigmacoatings.fr.