

Impression isolante en phase aqueuse



Int.

B.R.P.

DEFINITION

Impression isolante des taches à base d'une résine acrylique

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Murs et plafonds.
- Travaux neufs ou de rénovation.
- Pour travaux de spécialités.

SPECIFICITES

- Isole des auréoles d'humidité, des taches de suie, de nicotine.
- Ne tire pas les anciens fonds.
- Avantages de la phase aqueuse.
- Aspect poché fin.

POINTS FORTS

- Idéal pour des chantiers de rénovation à supports difficiles.
- Permet des finitions de qualité et d'aspects variés.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	mat velouté, poché fin.
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	9 % sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	42 (± 2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	53 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,24 (± 0,05)
Rendement moyen :	8 à 10 m ² /L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	1 heure
Recouvrable :	24 heures
Teintes :	Blanc.
Conditionnements :	3 L - 15 L

Oui à la peinture citoyenne



Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.

Avant toute mise en œuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Edition : Janvier 2012.

MISE EN ŒUVRE

Supports admissibles : Supports non peints tels que plaque de plâtre cartonné, béton, ciment et dérivés. Anciennes peintures en bon état.

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et 2 (DTU59.1).

Systèmes d'application : SIGMABLOCK ne doit pas être pochonné. SIGMABLOCK s'applique en 1 couche en plein. Il doit être impérativement recouvert par 2 couches de finition (peintures ou laques).

Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : à l'eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Températures d'application du produit et du support supérieures à 8 °C et humidité relative inférieure à 65%.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - classe 7b2

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l COV. Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

CONSERVATION

- 2 ans en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE

- La fiche de donnée de sécurité est disponible sur le site : www.quickfds.com.
- La Fiche Technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.