



Peinture mate en phase aqueuse



DEFINITION

Peinture mate à base de liants acrylique et alkyde mixtes.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Neuf et entretien.
- Pour murs et plafonds.
- Travaux courants (finition B).

SPECIFICITES

- Application "mouillé sur mouillé" possible.
- Peut être appliqué directement sur certains supports courants de maçonnerie intérieure consolidés.
- Bon pouvoir couvrant
- Bonne opacité
- Sans tension
- Grain fin

POINTS FORTS

- Rapidité d'exécution des chantiers.
- Masquage des légères imperfections du support.
- Esthétique valorisante.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat.
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	< 3 % sous 85°
Extrait sec volumique (en blanc) :	39 (±2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	60 (±2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,51 (±0,02) g/cm ³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 2
Rendement moyen :	8 à 12 m ² /l selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec hors poussière : 1 heure
Redoublable :	5 à 20 min en application "mouillé sur mouillé" - 4 heures en application classique.
Teintes :	Blanc et teintes pastel du nuancier REFLETS.
Conditionnements :	3 L - 15 L

Oui à la peinture citoyenne



Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.
Avant toute mise en œuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Edition : Janvier 2012.



MISE EN ŒUVRE

Préparations des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et 2 (DTU 59.1).

Systèmes d'application :

Murs et plafonds : imprimer les fonds à l'aide d'une couche de SIGMACRYL PRIM ou SIGMALYS PRIM ou PERUSTOP et recouvrir par deux couches de SIGMACO MAT FUTURA appliquées "mouillé sur mouillé" ou à 4 heures d'intervalle minimum.

Métaux ferreux : traiter les supports à l'aide d'une couche de PRIMAIRE FER et recouvrir par deux couches de SIGMACO MAT FUTURA.

Métaux non ferreux : imprimer à l'aide de PRIMAIRE SPE et recouvrir par deux couches de SIGMACO MAT FUTURA.

Matériel d'application : Brosse, rouleau 12mm polyamide texturé.

Dilution : 0 à 2% d'eau.

Nettoyage du matériel : à l'eau, si le produit a séché, aux solvants .

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Températures d'application et du support supérieures à 8°C et humidité relative inférieure à 65%.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2/4a

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE

- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.