



Lasure transparente satinée à base de liant mixte



DEFINITION

Lasure transparente satinée à liant mixte en phase aqueuse pour la décoration et la protection de surface des bois

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Extérieur.
- Décoration et protection des bois neufs, bruts, anciennement lasurés ou ayant reçus en atelier des traitements de préservation.

SPECIFICITES

- Résistance aux intempéries et aux ultraviolets.
- Protection du film contre le blanchissement.
- Respecte et valorise le veinage du bois.

POINTS FORTS

- Grande souplesse du film.
- Bonne tenue à la brosse et bonne résistance à la coulure.
- Sans odeur.
- Séchage rapide : recouvrable dans la journée.
- Large choix de teintes.

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot :	Onctueux, d'aspect laiteux (non représentatif du produit sec).
Aspect du film sec :	Satiné.
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	45 (± 5) % sous 60°
Extrait sec en volume (transparent) :	32 (± 2) %
Extrait sec en poids (transparent) :	36 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,02 (± 0.02) g/cm ³
Rendement moyen :	12 à 14 m ² /L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable :	8 heures
Teintes :	Incolore, 23 teintes bois et 56 teintes décors du nuancier Lasures et vernis.
Conditionnements :	1 L - 5 L



MISE EN ŒUVRE

Supports admissibles : Tous bois imprégnables, bruts, lasurés en bon état.

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et -2 (DTU 59.1).

Systèmes d'application :

TRAVAUX NEUFS

Ponçage, époussetage, dégraissage.

Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté (gomme laque).

Sur bois durs ou peu imprégnables ou peu dégradés et soigneusement ponçés et blanchis : 1 couche de SIGMALIFE DS ACRYL diluée à 5% d'eau et 1 à 2 couche(s) de SIGMALIFE DS ACRYL pur.

Sur bois tendres ou imprégnables : 1 couche de SIGMALIFE DS IMPREGNATION et 1 à 2 couches de SIGMALIFE DS ACRYL pur.

TRAVAUX D'ENTRETIEN

Anciennes lasures en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.

1 couche de SIGMALIFE DS ACRYL diluée à 5% d'eau et 1 couche de SIGMALIFE DS ACRYL pur.

Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage.

Sur bois durs ou peu imprégnables ou peu dégradés et soigneusement ponçés et blanchis : 1 couche de SIGMALIFE DS ACRYL diluée à 5% d'eau et 1 à 2 couche(s) de SIGMALIFE DS ACRYL pur.

Sur bois tendres ou imprégnables : 1 couche de SIGMALIFE DS IMPREGNATION et 1 à 2 couche(s) de SIGMALIFE DS ACRYL pur.

Matériel d'application : Brosse spéciale acrylique, rouleau poils ras.

Dilution : 0 à 5% d'eau selon la mise en œuvre.

Nettoyage du matériel : Eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : - Ne pas appliquer d'incolore en extérieur sur bois bruts.

- Ne pas appliquer sur support gelé condensant ou humide.

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et humidité relative est supérieur à 80% en extérieur et par une température inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 65% en intérieur.

Sur bois tanniques, utiliser SIGMALIFE DS SATIN.

Recommandations particulières : Si certaines zones sont remises à nu car présentant localement des dégradations, retenir les systèmes prévus pour l'entretien des "anciennes peintures, anciens vernis, anciennes lasures en mauvais état".

En extérieur, dans le cas d'utilisation de SIGMALIFE DS IMPREGNATION en couche d'imprégnation, elle doit être recouverte dans les 3 mois qui suivent sa mise en œuvre.

Les lasures ne sont pas des produits de préservation et ne peuvent fournir qu'une protection fongicide de surface du film.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2 / 4a.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 125 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

- 18 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE

- Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE, néanmoins consulter la fiche de données de sécurité pour assurer la protection des utilisateurs.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.

Oui à la peinture citoyenne