



Peinture mate microporeuse pour façade à base de résines Pliolite® en phase solvant



DEFINITION

Peinture de ravalement mate à base de résines Pliolite® en phase solvant. (classe D2).

DOMAINES D'EMPLOI

- Extérieur.
- Tous travaux de façade, ciment, mortier, béton, briques.

SPECIFICITES

- Aspect mat.
- Fixe les fonds pulvérulents ou silicatés.
- Microporeuse et autonettoyante.
- Stabilité à la lumière et aux intempéries.

POINTS FORTS

- Application très facile.
- Hors pluie : 1 heure.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat.
Extrait sec en volume (en blanc) :	51 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,60 (± 0.05) g/cm³
Viscosité à 20 °C :	16 à 20 poises
Point éclair :	43 °C
Rendement moyen :	8 à 9 m²/ L selon la nature et relief du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 1 heure
Redoublable :	24 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier REFLETS. Les teintes foncées (présentant un coefficient d'absorption du spectre solaire supérieur à 0,7) sont déconseillées sur les façades en exposition ensoleillée.
Conditionnements :	3 L - 5 L - 15 L

® : Marque déposée par ELIOKEM.

Oui à la peinture citoyenne



Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.
Avant toute mise en œuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Edition : Janvier 2012.



MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être réceptionnés et préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et 2 (réf. DTU 59.1).

Systèmes d'application :

Fonds mécaniquement solides : 2 couches de SIGMALIO.

Sur fonds poreux, fonds farinants, plâtres, crépis, anciennes peintures silicatées, bétons légers : fixation à l'aide d'1 couche de SIGMALIO diluée à 5% et 2 couches de SIGMALIO.

Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm.

Dilution : White spirit.

Nettoyage du matériel : White Spirit.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C et hygrométrie relative supérieure à 80%, ni sur support humide, gelé ou condensant.

Recommandations particulières : L'utilisation sur fonds de porosité hétérogène nécessite l'application d'une couche supplémentaire. Incompatibilité avec peintures polyuréthane, époxy ou anciens RPE.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 430 g/l (2010). Ce produit contient maximum 430 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

EVWA : NF EN 1062-1 : E3, V1, W2, A0

CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.

HYGIENE ET SECURITE

- INFLAMMABLE.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.