



Peinture mate veloutée 100 % résines acryliques

ABS LU
SYSTEM®



DEFINITION

Peinture mate veloutée aux dispersions acryliques pour intérieur et extérieur.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux de décoration ou finitions mates de qualité, en maçonneries et murs intérieurs .
- Travaux soignés (finition A).

SPECIFICITES

- Produit conseillé pour la réalisation de fresques murales extérieures.
- Grain fin et régulier.
- Excellent pouvoir garnissant.
- Bonne résistance au lavage.
- Résistant aux intempéries.

POINTS FORTS

- Polyvalence de supports et de destinations (fresques murales extérieures possibles).
- Idéal pour travaux de grande qualité.
- Séchage rapide : redoublable dans la journée.
- Entretien facile.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat velouté.
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	8 % sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	47 (± 2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	66 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,59 (± 0.05) g/cm³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 1
Rendement moyen :	11 à 13 m²/L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 2 heures
Redoublable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier REFLETS.
Conditionnements :	1 L - 3 L - 15 L

Oui à la peinture citoyenne



Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.

Avant toute mise en œuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Edition : Janvier 2012.



MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et 2 (DTU 59.1).

Systèmes d'application :

En intérieur, sur murs et plafonds, imprimer les supports à l'aide d'une couche de SIGMALYS PRIM ou SIGMACRYL PRIM ou PERUSTOP et recouvrir de deux couches de SIGMASTYLE.

En extérieur, sur maçonnerie, imprimer les supports à l'aide d'une couche d'UNPRIM'O et recouvrir de deux couches de SIGMASTYLE.

Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : Eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : En extérieur, ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%. En intérieur, ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 65%.

Nota : La résistance maximum au lavage et au lessivage n'est obtenue qu'après 3 semaines de séchage.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.