



## Peinture mate pour façade à base de résines acryliques et siloxanes à effet hydrofuge



### DEFINITION

Peinture mate de façade à base de résines acryliques et siloxanes à effet hydrofuge.

### DOMAINES D'EMPLOI

- Extérieur
- Travaux neufs ou de rénovation
- Supports lisses ou moyennement structurés (enduits de liants hydrauliques, RPE, ...)
- Entretien sur tous les anciens revêtements sains, adhérents et insensibles à l'eau.

### SPECIFICITES

- Aspect mat profond.
- Bon pouvoir opacifiant et garnissant.
- Film résistant aux eaux de pluie, avec une excellente perméance à la vapeur d'eau.
- Excellente tenue sur supports alcalins.
- Stable aux U.V. et résistant au farinage.

### POINTS FORTS

- Effet hydrofuge permettant d'éviter l'effet de façades "mouillées", la fixation des salissures.
- Protection anticryptogamique renforcée.

### CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat profond.
Extrait sec en volume (en blanc) :	47 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,53 (± 0.05) g/cm <sup>3</sup>
Viscosité à 20°C :	20 à 22 poises
Rendement moyen :	Sur supports lisses : 4 à 8 m <sup>2</sup> /L. Sur fonds structurés : 3 à 5 m <sup>2</sup> /L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 1 heure
Redoublable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier REFLETS.
Conditionnements :	3 L - 15 L



## MISE EN ŒUVRE

**Préparation des fonds :** Les supports devront être réceptionnés et préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et 2 (réf. DTU 59.1)

### Systèmes d'application :

Sur fonds neufs ou anciens secs et sains :

- appliquer 1 couche de SIGMAXANE diluée à 5% et 1 à 2 couche(s) pure(s).

Sur anciennes peintures silicatées, à la chaux ou sensibles à l'eau :

Sur fond poreux et pulvérulents :

- imprimer à l'aide de SIGMAFIX, puis appliquer 2 couches de SIGMAXANE.

Sur fonds lisses au rouleau : 5% en 1ère couche, 2ème couche pure.

Sur fonds légèrement structurés : 10 à 15% en 1ère couche, 5 à 10% en 2ème couche.

Au pistolet haute pression sans air : 5% d'eau.

**Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm.

**Dilution :** Eau.

**Nettoyage du matériel :** Eau.

## OBSERVATIONS

**Conditions limites d'application :** Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C et avec une humidité relative supérieure à 80%. Les teintes dont le coefficient d'absorption du rayonnement solaire est  $>$  à 0,7 sont déconseillées à l'extérieur sur les façades exposées.

## CLASSIFICATION

**AFNOR :** NF T 36-005 – Famille I – Classe 7b2.

**COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient maximum 15 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**EVWA :** NF EN 1062-1 : E3, V2, W3, A0, C0

## CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## HYGIENE ET SECURITE

- Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE, néanmoins consulter la fiche de données de sécurité pour assurer la protection des utilisateurs.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).
- La fiche technique est disponible sur le site : [www.sigmacoatings.fr](http://www.sigmacoatings.fr).