



Peinture laque alkyde haut brillant

ABSOLU
SYSTEM



Ext.
Int.

B.R.P.

DEFINITION

Peinture laque alkyde brillant "miroir" pour travaux d'intérieur et d'extérieur.

DESTINATION

- Travaux soignés (finition A)

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Extérieur.
- Protection des supports bois nécessitant une très bonne résistance à l'entretien ou aux intempéries : locaux d'habitation, magasins, collectivités.

SPECIFICITES

- Protection et décoration haut de gamme
- Haut brillant.
- Excellent rendu.
- Grande opacité et garnissant.
- Thixotrope.
- Très bon enrobage des arêtes.
- Microporeux

POINTS FORTS

- Application facile.
- Temps de reprise important.
- Stabilité de l'aspect dans le temps.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Brillant tendu.
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	85 (± 5) %
Extrait sec en volume (en blanc) :	64 (± 2)%
Extrait sec en poids (en blanc) :	77 (± 2)%
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,22 (± 0,05) g/cm ³
Point éclair :	Compris entre 21° et 55°C.
Rendement moyen :	13 à 16 m ² /L sur fonds préparés
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 6 à 8 heures - Redoublable : 24 heures. Ponçage entre 2 couches : 24 heures.
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier REFLETS.
Conditionnements :	1L - 3L - 10L

Oui à la peinture citoyenne



Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.
Avant toute mise en œuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Edition : Janvier 2012.



MISE EN OEUVRE

Préparations des fonds : Les supports devront être réceptionnés et préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et 2 (réf. DTU 59.1).

Systèmes d'application :

Sur bois neufs :

Brossage, ponçage, époussetage, dégraissage.

En intérieur, dans le cadre de bois exsudants des résines siccatives et des panneaux à particules, imprimer à l'aide de SIGMACRYL PRIM.

Dans le cadre de bois tropicaux ou de bois de pays, imprimer **à l'aide d'AMAROL FUTURA, OU TORNOL FUTURA** ou d'AMAROL PRIM dilué.

Appliquer une ou deux couche(s) de TORNOL FUTURA pur en finition.

Sur bois déjà peints :

Peintures en mauvais état : mise à nu du bois, brossage, ponçage, époussetage, puis une couche d'AMAROL PRIM, ou de SIGMACRYL PRIM, ou de PERUSTOP en fonction de l'état des supports. Appliquer ensuite une ou deux couche(s) de TORNOL FUTURA en finition.

Peintures ou vernis dépolis en bon état : élimination des salissures, puis appliquer une ou deux couche(s) d'AMAROL PRIM. Appliquer ensuite une ou deux couche(s) de TORNOL FUTURA.

Matériel d'application : Brosse, rouleau laqueur poils ras 4 mm, microfibras 6 mm ou rouleau polyamide texturé 8 mm.

Pistolet : nous consulter.

Dilution : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel : White spirit

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Ne pas appliquer en intérieur par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie supérieure à 65% et en extérieur par une température inférieure à 5°C et une hygrométrie supérieure à 80%.

Nota : Après mélange, lors de la mise à la teinte, laisser impérativement reposer la peinture avant l'application jusqu'à la reprise totale de la consistance gel pour le confort et la qualité d'application.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 4a

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.

HYGIENE ET SECURITE

- INFLAMMABLE.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche descriptive est également disponible sur le site www.sigmacoatings.fr.

Oui à la peinture citoyenne