



Vernis satiné à base de résines acryliques et polyuréthanes.

DEFINITION

Vernis satiné transparent, à base de résines acryliques et polyuréthanes en phase aqueuse.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur
- Sur boiseries, meubles ou autres objets en bois.

SPECIFICITES

- Vernis transparent protégeant le bois tout en valorisant sa texture.
- Film dur : bonne résistance aux chocs domestiques.

POINTS FORTS

- Respect de l'environnement, de la santé du peintre et de ses clients.
- Séchage rapide, réintégration rapide des locaux.
- Sans odeur.
- Pérennité du chantier.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Satin.
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	45 % sous 60°
Extrait sec en volume (en transparent) :	20 (± 2) %
Extrait sec en poids (en transparent) :	18 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,02 (± 0.05) g/cm ³
Rendement moyen :	12 m ² /L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 1 heure
Redoublable :	4 heures
Teintes :	Incolore.
Conditionnements :	1 L - 3 L



MISE EN ŒUVRE

Supports admissibles : Tous bois imprégnables, bruts, vernis, lasurés en bon état.

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et -2 (DTU 59.1).

Systèmes d'application :

TRAVAUX NEUFS

Ponçage, époussetage, dégraissage.

Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté (gomme laque).

Sur bois bruts non imprégnables : 3 couches de VERNI'O SATIN.

Sur bois tendres ou imprégnables : 1 couche de SIGMALIFE DS IMPREGNATION et 2 couches de VERNI'O SATIN.

TRAVAUX D'ENTRETIEN

Anciennes lasures ou vernis en bon état : lessivage, ponçage, époussetage, 2 couches de VERNI'O SATIN.

Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage.

Sur bois bruts non imprégnables : 3 couches de VERNI'O SATIN.

Sur bois tendres ou imprégnables : 1 couche de SIGMALIFE DS IMPREGNATION et 2 couches de VERNI'O SATIN.

Matériel d'application : Brosse acrylique et rouleau microfibres poils ras.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : A l'eau ou au solvant si le produit a séché.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une humidité relative supérieure à 65%.

Nota : Sur les bois tanniques, prévoir une couche de PAN SUPER SATIN dilué à 5% en impression.

Un ponçage est conseillé entre chaque couche.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 125 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

- 18 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.