



Vernis alkyde-uréthane satiné



DEFINITION

Vernis satiné transparent à base de résines alkydes-uréthannées pour la protection du bois.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Sur boiseries, meubles ou autres objets en bois.

SPECIFICITES

- Vernis transparent protégeant le bois tout en valorisant sa texture.
- Très bon durcissement.

POINTS FORTS

- Très bel aspect esthétique.
- Très bonne résistance aux frottements.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Satiné
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	40 (\pm 5) % à 60°
Extrait sec en volume (transparent) :	50 (\pm 2) %
Extrait sec en poids (transparent) :	58 (\pm 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	0,94 (\pm 0.05) g/cm ³
Point éclair :	53 °C (norme T30-050)
Rendement moyen :	10 à 12 m ² /L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 6 heures
Redoublable :	24 heures
Teintes :	Transparent.
Conditionnements :	1 L - 5 L.



MISE EN ŒUVRE

Supports admissibles : Tous bois bruts, lasurés, vernis, en bon état.

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et 2 (DTU 59.1).

Systèmes d'application :

TRAVAUX NEUFS

- Ponçage, époussetage, dégraissage.

- Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté (gomme laque).

Application 1ère couche : 1 couche de PAN SUPER SATIN dilué à 2% de White-spirit.

Finition intérieure : 2 couches de PAN SUPER SATIN pur.

TRAVAUX D'ENTRETIEN

- Anciennes lasures en bon état, lavage, ponçage, dépoussiérage.

- Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état, décapage, rinçage.

Application 1ère couche : 1 couche de PAN SUPER SATIN dilué à 2% de White-spirit.

Finition intérieure : 2 couches de PAN SUPER SATIN pur.

Matériel d'application : Brosse, rouleau poils ras, pistolet.

Dilution : de 0 à 2% au white spirit selon la mise en œuvre.

Nettoyage du matériel : White-spirit.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Ne pas utiliser en extérieur. Ne pas appliquer sur bois humides ou sur bois exsudant des huiles anti-siccatives.

En intérieur, température ambiante supérieure à 8°C et humidité relative inférieure à 65%.

Nota : Un ponçage est conseillé entre chaque couche.

Bien agiter le produit avant utilisation pour l'homogénéisation du produit.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 4a/6a.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient maximum 400 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

CONSERVATION

- 18 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert.

HYGIENE ET SECURITE

- INFLAMMABLE.
- Ne pas respirer les vapeurs : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.